

ANTICA CALCE PLUS

Revestimiento decorativo mineral efecto brochado para interiores

serie 396

DESCRIPCIÓN

ANTICA CALCE PLUS es un revestimiento mural para interiores, a base de un ligante mineral, que permite obtener un acabado decorativo con un ligero relieve, rica en cambio gradual del color, caracterizado por claroscuros que evidencian las marcas del pincelado, cosechando la evidencia del enlucido.

El producto en funcionamiento realiza una capa de elevada transpirabilidad.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre:

- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidraulicos.
 - Superficies en cartonyesso.
 - Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza mineral o sintetica, secos, compactos, absorbentes y cohesos.
 - Conglomerados de diferentes naturalezas minerales tambien absorbentes.
- Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo la modalidad del parrafo 'PREPARACION DEL SOPORTE'. No aplicar sobre soportes frescos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Naturaleza del ligante: Cal aerea
- Clasificación para la calidad del aire en el interior (Indoor Air Quality): A+
- Masa voluminica EN ISO 2811-1: $1,48 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosidad del confeccionamiento: pastosa
- Permeabilidad al vapor acuoso UNI EN ISO 7783-2: alta, $Sd=0,10$ m para espesores de 0,6 mm.
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): al tacto en 3 horas; pintar encima despues de 12 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero y cartonyeso:

- Asegurar que el soporte tiene un tiempo de maduracion de almenos 28 dias.
- Controlar el estado de conservacion. La superficie debe de ser consistente. En caso contrario comenzar con la reparacion o consolidacion con productos especificos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cod. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cod. 4810333.
- Remover, cepillando o mediante lavado las eventuales aflorencias presentes.
- En presencia de viejas pinturas a la cal o a tempera. Eliminar las partes exfoliadas y las que no esten perfectamente adheridas.
- Eliminar los depositos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
- Nivelar las irregularidades del soporte. Agujeros, desconchaduras, grietas y depresiones pueden ser tratados con TAMSTUCCO 9400006 o TAMSTUCCO POLVERE 9410110;
- Lijar los estucados y parches con papel de lija.
- Seguir los rasados eventuales sobre el revoque con RASAMIX 9440160 o con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según la tipologia del soporte.

- Solo en presencia de superficies particularmente harinosas aplicar el Fijador micronizado "solven free" ATOMO 8840001.

- Sobre superficies compactas poco absorbentes, es posible la aplicación de una capa intermedia de MARCOTHERM PRIMER Cod. 4740019 con la finalidad de mejorar la primera capa de ANTICA CALCE PLUS.

- Asegurarse que el soporte esta bien seco, luego proceder a la aplicación de ANTICA CALCE PLUS según la modalidad descrita en las indicaciones para la aplicación.

*(La dilucion del aislante y la cantidad que hay que aplicar, son en funcion de la absorcion del soporte y van determinadas mediante la prueba preliminar sobre el soporte especifico - Consultar la ficha tecnica realativa)

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Ya que el secado y la carbonatacion de ANTICA CALCE PLUS, como para todos los productos a la cal, son fuertemente influenciados por las condiciones de temperatura y humedad se aconseja aplicarlo con una temperatura comprendida entre +10°C y +35°C con una humedad relativa del ambiente <75%

- Si el soporte no necesita de fijador, se aconseja igualmente humedecerlo, para impedir que el muro trague, de manera excesiva, el agua que contiene el ligante.

- Herramientas: pinzel, llana inox.

- N° capas: 2 capas.

- Diluicion: listo para su uso o al 10% max. Con agua.

ANTICA CALCE PLUS, siendo un producto de naturaleza mineral, durante el almacenaje puede aumentar en viscosidad: para devolverla a la suya original es suficiente agitarla con algun medio mecanico.

Modalidad applicativa:

- Aplicar el producto tal cual a pincel, o con movimiento cruzado, dejando la pincelada en relieve.

- Despues de 12 horas, enlucir solo la superficie en relieve con la llana, o tambien, rasar para rellenar con una capa sutil de ANTICA CALCE PLUS, para uniformar la superficie contemporaneamente al relieve del pincelado.

- La limpieza de las herramientas, se hace despues de su uso y con agua.

- Rendimiento indicativo: 0,4-0,6 kg/m² a 2 capas y si se refiere a una superficie lisa y medianamente absorbente. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte especifico.

PINTADO

La coloracion es obtenible mediante el Sistema Tintometrico Marcromie y con los colorantes COLORADO serie 548 alcalino resistentes.

En el caso de usar diferentes fabricaciones es aconsejable mezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar ligeras diferencias de tonalidad.

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C

Temperatura minima de conservacion: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la

ANTICA CALCE PLUS

Revestimiento decorativo mineral efecto brochado para interiores

serie 396

fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: pintura para efectos decorativos (base agua): 200 g/l (2010)

ANTICA CALCE PLUS Contiene max: 30 g/l VOC

irrita la piel. / riesgo de lesiones oculares graves. / manténgase fuera del alcance de los niños. / evitar el contacto con los ojos. / en caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. / usar guantes adecuados y protegerse los ojos/la cara. / en caso de ingestión, consultar inmediatamente con el médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Etiquetado de peligrosidad en referencia a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones.

El producto ha de ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; dejar secar completamente los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para informacion adicional, consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Decoracion de epoca.

Aplicación, sobre superficie en interior ya predispuesta, de revestimiento mineral ANTICA CALCE PLUS seire 396, a base de cal aerea, en lamenos 2 capas según el rendimiento indicado.

Fabricacion y puesta en obra del material € el m2.

El "COLORIFICIO SAN MARCO" garantiza que las informaciones de esta ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo, ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la Asistencia Técnica.